



DISCAMP

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.
 Lisandro de la Torre 1294
 C1440ECN C. de Buenos Aires | Argentina
 Tel/Fax: (54 11) 4687-5261 / 4687-7574
 info@discamp.com | www.discamp.com



TERMOCONTRAIBLE PARA CATV

SPECIAL FEATURES (Traducir)

- *Its fast and simple installation allows a clean and easy re-entry of the connector.
- *Its high-performance adhesive provides an absolute waterproof encapsulation.
- *It has excellent flexibility and insulation.

APLICACIÓN (traducir)

Excellent cable protection, which fits cable TV network industry.

KEY SPECIFICATIONS (traducir)

- *Operating temperature range : -55 ~ 125
- *Minimum shrink temperature : 120
- *Shrink ratio : 67% or more in radial direction

	Características		Métodos de Pruebas	Valores
Física	Densidad		ASTM D-792	MAX. 1.20gr/cm ³ @23°C
	Unaged	Fuerza extensible	ASTM D-412	MIN. 1.06kgf/mm ²
		Elongación		MIN. 300%
	Aged	Fuerza extensible	ASTM D-412 150°C/168hrs	MIN. 0.8kgf/mm ²
Elongación		MIN. 200%		
	Choque de Calor		ASTM D-2671	Ninguna grieta @225°Cx4hrs
	Fuerza de capa adhesiva	Polietileno	ASTM D-1000	110N/25mm
		Aluminio		80N/25mm
	Flexibilidad de baja temperatura		ASTM D-2671	Ninguna grieta @ -55°Cx4hrs
Eléctricos	Fuerza dieléctrica		ASTM D-149	MIN 13.8kv/mm
	Resistencia de volumen		ASTM D-257	MIN. 1 X 10 ¹⁴ Ω-cm
Químicos	Absorción de agua		ASTM D-570 23°C /24 hrs	MAX 0.1%
	Penetración de agua		50°C x 14 días	No hay penetración



DISCAMP

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294
C1440ECN C. de Buenos Aires | Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4687-5261 / 4687-7574
info@discamp.com | www.discamp.com



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Diámetro (mm)	Diámetro interno (mm)		Grosor de pared (mm)		Longitud Estandar (Metros)
	Según lo provisto (MIN)	Luego de la Recuperación (MAX)	Según lo provisto (NOM)	Luego de la Recuperación (MIN)	
33	33	9.0	1.0	2.7	1.2
43	43	13.0	1.1	3.8	1.2