



**ACCESORIOS
PARA CABLES**



DISCAMP

Termocontraible de pared fina sin adhesivo



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

*Posee una excelente resistencia a las llamas, flexibilidad y aislamiento.

APLICACIÓN

*Adecuado para diversos usos: aislamiento eléctrico, tubo pasacables/aliviador de tensión, conexión de cables y conectores y ampliamente utilizado para interconexión o terminación.

*Equipamiento, revestimiento y empaquetamiento para trabajo ligero, y codificación con color de los cables eléctricos.

ESPECIFICACIONES

*Rango de temperatura de operación: -55 °C ~ 125 °C

*Inflamabilidad: UL VW-1, -F- mark, CSA OFT (except clear products)

*Temperatura mínima de contracción: 90 °C

*Razón de contracción: 50% o más en dirección radial

*Estándares UL 224 (Archivo N.º E84393: VW-1, 600V, 125 °C, (except clear products) / CSA C22.2 (Archivo N.º LR55659: OFT, 600V, 125 °C, (except clear products).

Marcas según disponibilidad.



ACCESORIOS
PARA CABLES



SEGURIDAD
INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



INDUMENTARIA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com





ACCESORIOS PARA CABLES



DISCAMP



VALORES DE ESPECIFICACION				
Propiedades		Métodos de prueba		Valores
FISICA	Densidad	ASTM D-792		MAX. 1.40 cm ³ @ 23°C
	Unaged	Fuerza extensible	ASTM D-538 UL 224	MIN. 1.1 Kg/mm ²
		Elongación		MIN. 200%
	Aged	Fuerza extensible	ASTM D-538 UL 224 158°C / 168 hrs	MIN. 0.8 kgf/mm ²
		Elongación		MIN. 100%
	Choque de calor	UL 224		PASS@ 250°Cx 4 hrs
	Flexibilidad de baja temperatura	ASTM D 2671		Ninguna grieta @-55°C x 4 hrs
Módulo secante	UL 224		MAX. 173 MPa	
ELECTRICOS	Fuerza dieléctrica	Unaged	UL 224	MIN. 2500V / 1 MIN
		Aged	158°C/168 hrs	
Resistencia de volumen	ASTM D-257		MIN. 1X10 ⁴ Ω -cm	
QUÍMICOS	Corrosión de cobre			
	Estabilidad de cobre		UL 224 158°C/168 hrs	Ningún signo de degradación
	Elongación			MIN. 100%
	Inflamabilidad		UL 224	PASS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Tamaño (diámetro)	Diámetro sin contraer		Grosor de la pared	
	Según lo provisto (min)	Después de la recuperación (max)	Según lo provisto (nom)	Después de la recuperación (min)
3/64	1.2	0.58	0.20	0.33
1/16	1.6	0.79	0.20	0.36
3/32	2.4	1.17	0.25	0.43
1/8	3.2	1.57	0.25	0.43
3/16	4.8	2.36	0.25	0.43
1/4	6.4	3.18	0.30	0.56
3/8	9.6	4.75	0.30	0.56
1/2	12.7	6.35	0.30	0.56
3/4	19.1	9.53	0.35	0.69
1	25.4	12.70	0.40	0.76
1-1/4	32.0	16.00	0.40	0.86
1-1/2	38.1	19.00	0.43	0.86
2	50.8	25.40	0.50	0.97
3	76.2	38.10	0.60	1.17
4	101.6	50.80	0.70	1.17
5	127.0	63.50	0.70	1.17

Presentación por rollos en metros. Consultar cantidad de metros por medida
 Termocontraible de color: hasta 1/2" - 3/4"



ACCESORIOS PARA CABLES



SEGURIDAD INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS PROFESIONALES



INDUMENTARIA INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
 Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
 www.discamp.com

